

PEINTURE INERTE COV 0⁺

Revêtement spécifique murs de chais

DEPRO SATIN COV 0⁺ VITI

Exempt de TCA et de dérivé organo chloré



IDENTIFICATION

1^{er} revêtement microporeux à COV 0⁺ (*) VITI.

(*) L'absence de rejet de solvant et de co-solvant quantifiable permet de contribuer efficacement à préserver la qualité de l'environnement viticole.

Contribue à la maîtrise et à la prévention des désordres biologiques inhérents aux chais : salissures, moisissures, champignons.

Hautes performances contre les agressions mécaniques (abrasion humide par lavage) et chimiques (solutions vinaïres, agents alcalins).

Composé d'un liant acrylique inerte chimiquement. Garanti sans Pentachlorophénol.

Recommandé dans les démarches HACCP.

Conforme au « *Guide des Bonnes Pratiques d'Hygiène de la Filière Vin* ».

Conforme au Règlement Européen n° 852 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

Recherche et développement / scientifique

Laboratoire VECT'OEUR N°CA11040497.

1/ Recherche et dosage des Haloanisoles et des Halophénols.

2/ Recherche et dosage de principes actifs organohalogènes et de pyréthrinoides de synthèse.

3/ Recherche et dosage d'hydrocarbures volatils aromatiques (BTX).

4/ Recherche et dosage d'hydrocarbures polycycliques aromatiques (HPA).

5/ Recherche et dosage de métaux (selon RSDE).

6/ Recherche et dosage de Fluoranthène (selon RSDE).

7/ Recherche et dosage de Nonylphénol (selon RSDE).



UTILISATIONS

Recommandé en milieu sensible et dans tous locaux où l'hygiène est une priorité : murs de chais, locaux de vinification, d'élevage, de mise en bouteilles.

AVANTAGES

- **Aspect satin plastifié facilite le nettoyage des salissures dues aux moisissures.**
- **Conforme à la directive 99/13 CEE** concernant la réduction des émissions de Composés Organiques Volatils. **COV < 1 Gr/L** (Composés Organiques Volatils).
- **Sans odeur**, ce revêtement permet des applications dans des milieux très sensibles où les nuisances olfactives seraient susceptibles d'entraîner des modifications analytiques ou organoleptiques (chais à barriques, salles de vinification).
- **Microporeux**, DEPRO SATIN COV 0⁺ VITI permet aux matériaux supports de conserver leurs caractéristiques de transfert.
- Très bonne résistance en atmosphère humide.
- Peinture souple d'application facile à séchage rapide.

.../...



MODE D'EMPLOI

Destinations : Murs, façades, plafonds, huisseries, plinthes.

Application intérieure, extérieure sur ciment, béton, agglo, enduits de plâtre, bois, briques, anciennes peintures. Possibilité d'impression sur fond très absorbant avec DEPRO AQUAFIX VITI.

Préparation des supports : le support doit être propre, sain et sec, exempt de toute matière non adhérente pouvant nuire à la tenue du revêtement. Le support et sa préparation seront conformes au DTU 59.1 norme NFP 7420 1 et 2.

Température d'application : T° mini du support 7°C ; T° maxi du support 30°C.

Monocomposant, DEPRO SATIN COVO[®] VITI s'applique facilement en 2 couches, 1^{ère} couche diluée à 5% d'eau.

Matériel d'application : Brosse, rouleau ou pistolet airless ou pneumatique.

Diluant : eau

Séchage à 20°C (et à 65% HR) : Hors poussière 20 mn. Sec au toucher 30 mn. Recouvrable 4 à 6 h.

CARACTERISTIQUES

- Rendement : 7 à 9 m² L / couche.
- Aspect de finition : Satinée.
- Densité : 1,4 (+/- 0,05)
- Conditionnements : 5 L (6.60 kg) et 15 L (19.80 kg)
- Teinte : blanc, pouvant être teinté avec des colorants universels (3% max).
- Extrait sec en poids : 63 (+/- 0,05.)
- AFNOR : Famille 1 Classe 7 b2.
- Conservation : Un an dans son emballage d'origine non ouvert à l'abri du gel.
- Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande.

Références

Champagne Taittinger

Champagne Laurent Perrier

Champagne Nicolas Feuillate

Champagne Krug

Champagne Veuve Clicquot

Champagne Moët et Chandon



Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de nos bons de commande. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'apporteur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné.

Les consommations données dépendent des conditions d'application, de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30%.
Réf 04201

DEPROMA VITI

