

PEINTURE SPECIALE CONTACT ALIMENTAIRE

Bennes à vendanges - conquets - vis sans fin



DEPRO AGROFER NF VITI

Test d'aptitude au contact alimentaire
PV du Laboratoire POURQUERY



IDENTIFICATION

Peinture à contact alimentaire et sanitaire anticorrosion pour fer et bois.

Aspect brillant Brun rouge. Protection pour contact alimentaire temporaire.

Conforme au « *Guide des Bonnes Pratiques d'Hygiène de la Filière Vin* ».

Conforme au Règlement Européen n° 852 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.

Recherche et développement / scientifique

Test d'aptitude au contact alimentaire - PV du Laboratoire POURQUERY.

UTILISATIONS

Peinture anticorrosion destinée à la **protection alimentaire et sanitaire de tous les matériels de transit et de manipulation des raisins.**



Permet de maîtriser le seuil critique 3 (CCP3 = présence de résidus de métaux lourds : traces de rouille et de peinture écaillée). « *Guide des Bonnes Pratiques d'Hygiène de la Filière Vin* » (page 109) : « Les matériels (...) de transfert (bennes, érafloirs,) sont en contact avec les raisins. (...) Des précautions sont nécessaires pour s'assurer que les matériels ne contaminent pas les produits. Pour éviter les contaminations métalliques des raisins (...) en contact avec des surfaces métalliques de type acier doux, celles-ci doivent être revêtues d'une résine apte au contact alimentaire. »

DEPRO AGROFER NF VITI satisfait, lors des transferts des raisins, à la **prévention des contaminations par oxydes de fer.**

MODE D'EMPLOI

Préparation des supports : préparations conformes au DTU 59,1.

Le produit doit être appliqué sur support sain et sec, exempt de rouille, de calamine et de toute matière non adhérente. DEPRO AGROFER NF VITI est **prêt à l'emploi**. Bien homogénéiser avant utilisation.

Application : A la brosse ou au rouleau : pur en 1 à 2 couches selon le support. Au pistolet : diluer de 5 à 10% de Diluant Alim.

CARACTERISTIQUES

- Teinte : Brun rouge.
- Aspect : Brillant.
- Conditionnements : 1 kg et 5 kg.
- Densité : 1.17 (+/- 0,03).
- Rendement : 7 à 9 m² au kg selon le support.
- Extrait sec en poids : 58 % (+/- 0,05)
- Séchage à 20°C : Hors poussière 2 h. Sec 4 à 5 h. Dur 24 h.
- Conservation : 12 mois dans son emballage non ouvert à l'abri du gel et de la chaleur.
- Hygiène et sécurité : Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple demande.



Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de nos bons de commande. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables à chaque type d'utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle de l'applicateur. Il lui appartient de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d'application du produit concerné.

Les consommations données dépendent des conditions d'application, de l'absorption du relief, des supports et peuvent varier de 20 à 30%.
Réf 07091

DEPROMA VITI

